

UNIKO 2K

Rivestimento epossidico bicomponente ad acqua fondo e finitura con effetto materico per pavimenti e pareti. Tecnologia 10 H.

Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Rivestimento epossidico bicomponente ad acqua con effetto materico spatolato a grana medio fine, per pavimenti e pareti. Utilizzabile anche per il rivestimento di piscine, saune, bagni turchi.	
Campo di applicazione	Protezione e decorazione per superfici verticali ed orizzontali. Utilizzabile come primer e finitura. Si può applicare diretto anche su piastrelle e superfici poco assorbenti previa idonea pulizia.	
Proprietà del prodotto	• Ottima spatolabilità. • Alta resistenza meccanica, ad urti e abrasioni • Additivabile con ns. Inerte per aumentare gli spessori e/o modificare l'aspetto estetico di finitura. • Idrofobizzato	
Colore	Bianco. Colorabile con paste ad acqua.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C:	Tixotropica
	Peso specifico:	1,75-1,85kg./lt.
	Residuo secco:	85-89% a seconda della tinta
	Punto di infiammabilità:	non infiammabile
	Abrasione a umido:	Classe 1
	Rapporto di contrasto:	Classe 1
	Dimensione massima delle cariche:	<100 microns
	Permeabilità al vapore d'acqua:	80 gr./mq. in 24 h.
Confezioni	Kg 20 – kg 5 - kg 1	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 12 mesi dalla data di produzione.	
Nota	Il valore di collaudo della viscosità si riferisce al prodotto prima del confezionamento. L'eventuale variazione dai dati riportati in scheda, può essere causata da circostanze quali il tempo e le condizioni di stoccaggio. L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico; l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esito delle lavorazioni. I supporti ove applicare le resine bicomponenti non devono avere temperature inferiori a 15 c°.	

Applicazione

Preparazione del supporto	I supporti devono essere ben puliti , ed asciutti, privi di grasso o vecchie pitture e preparati con il ns. apposito Primer 1k in presenza di massetti o intonaci non coesi , sfarinanti .Non utilizzare il prodotto su supporti deboli in quanto la forza di trazione del materiale stesso puo' far si che si verifichino strappi della copertura resinosa. In caso di piastrelle o vetro pulire bene con alcool etilico a 90 gradi o acetone, risciacquare con acqua e provvedere poi all'applicazione.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene i due componenti nelle proprie confezioni, quindi versare il Comp.B nel recipiente contenente il Comp.A. Mescolare accuratamente con agitatore meccanico la miscela fino a completa omogeneità. Una volta miscelati i due componenti, il prodotto è lavorabile per circa 10 ore; dopodichè la miscela comincia ad indurire e non ne sarà più possibile l'applicazione. In caso di temperature elevate, i tempi di lavorazione si potrebbero ridurre.
Rapporto di Catalisi	A:1 – B:1
Metodo di applicazione	Spatola inox con angoli stondati. Per evitare striature nere, si consiglia di applicare la mano di finitura con spatola di plastica.
Diluizione	Prodotto pronto all'uso. Se necessita diluire max 5% con acqua.
Consumi e Resa	0,6 / 0,7 kg./mq. X mano. (per spessori di 300-500 microns) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Raccomandazione per l'utilizzo	Prima dell'applicazione verificare sempre la tonalità e l'uniformità della tinta nelle varie latte. L'Azienda non risponde delle eventuali variazioni cromatiche dei prodotti una volta applicati. Il prodotto deve essere portato a temperatura ambiente 24 h prima dell'applicazione.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +25°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne. Non applicare su supporti con presenza di umidità di risalita. Temperatura minima del supporto 15°C.
Tempi di essiccazione (a +20°C e Umidità Relativa 65%)	Essiccazione al tatto in circa 2/3 ore, sovrapplicazione dopo 4 / 5 ore in base agli spessori. Essiccazione completa dopo 24 h. Secco in profondità 72h. Pedonabile dopo 24 h. Impermeabilizzazione all'acqua dopo 4 gg. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono variare.
Pot life	10 ore a seconda della temperatura ambientale
Pulizia attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Classe A+

**Aggiornamento:** ottobre 2021

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Aresinadarte S.r.l. – Via Sarzanese Nord, 1258 – 55054 Massarosa (LU) - Tel. +39 349 6198503 · e-mail: info@aresinadarte.it · web: www.aresinadarte.it